

品番 GAR54



# GARZAS

## 物性試験データ(品質データ)

| 規格番号(試験方法) | 項目(試験方法)        |              | 規格値                      | 品番         |
|------------|-----------------|--------------|--------------------------|------------|
| ISO        |                 |              | ISO-13006                | GAR54      |
| 10545-3    | 水分吸収            |              | $E_b \leq 0.5\%$         | $\leq 0.1$ |
| 10545-4    | 破壊強度            |              | 最低700(N)                 | 2352       |
|            | 破壊係数            |              | 最低35(N/mm <sup>2</sup> ) | 57         |
| 10545-6    | 素地耐摩耗性(無ゆうタイル)  |              | 最大175(mm <sup>3</sup> )  | 3          |
| 10545-7    | 表面耐摩耗性(施ゆうタイル)  |              | クラス分け<br>(0~5)           |            |
| 10545-9    | 耐熱衝撃性           |              | 問題なし                     | 問題なし       |
| 10545-11   | ひび割れ抵抗力(施ゆうタイル) |              | 問題なし                     | 問題なし       |
| 10545-12   | 耐凍性             |              | 問題なし                     | 問題なし       |
| 10545-13   | 耐薬性             | 家庭用化学品、プール塩類 | Bクラス以上                   | A          |
|            |                 | 酸とアルカリ(低濃度)  | クラス分け<br>A~C             | A          |
|            |                 | 酸とアルカリ(高濃度)  |                          | A          |
| EN101      | モース硬度           |              | 規格値なし                    | 6          |